Грунд за силно попиващи основи

DIAMOND ASTARI SPECIAL

Специален грунд за основи с много висока порьозност

Без разреждане или 1:1 с вода | Около 80 мл/м² концентрат | Без летливи органични съединения | Заздравява ронливите участъци

Свойства

Специален продукт на основата на водна дисперсия от водоустойчива синтетична смола и добавки, екологичен, без летливи органични съединения. Лесен е за нанасяне и не намалява паропропускливостта на основата, така че стената диша.

Приложение

Подготовка на силно попиващи основи (гипсови мазилки и шпакловки, гипсокартон, гипсови плоскости) преди нанасяне на декоративни бои или мазилки на водна полимерна основа. Използва се за вътрешни и външни стени, за да намали значително и изравни попиваемостта и да заздрави ронливите участъци.

Технически данни

Вид	хомогенна млечна течност
Плътност при 23 °C	1,01 до 1,10 г/см³
Сухо вещество (105 °C, 25 мин)	15 ± 2% тегловни
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория „Импрегниращи грундове“, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът съдържа 0 г/л
Среден разход	80 до 160 мл/м² на слой
Привидно изсъхване при 20 °C и 65% влажност	2 часа
Пълно изсъхване	12 часа
Опаковки	4 л и 10 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Стари покрития с лошо сцепление: ронещите се части се премахват с четка или шлайфане, ремонтират се, изравняват се с шпакловка и се грундират с DIAMOND ASTARI SPECIAL.
- Бетон и нови мазилки се оставят поне 4 седмици да изсъхнат и узреят.

Подготовка на продукта

DIAMOND ASTARI SPECIAL се нанася неразреден или разреден: 1 част грунд с 1 част питейна вода според попиваемостта на основата.

Нанасяне

Препоръчва се нанасяне с широка четка, с втриване в основата до пълното ѝ напояване. Валяк и пистолет не се препоръчват, защото не разкриват всички свойства на продукта. Нанася се при поне +5 °C. Не се работи при пряко слънце, силен вятър, мъгла, влажност над 70% или опасност от дъжд и замръзване. Инструментите се измиват с топла вода и препарат веднага след работа.

Разход

Около 80 мл/м² концентрат според попиваемостта на основата. При силно попиваща повърхност се нанасят 2 слоя от разредения грунд: 1 литър DIAMOND ASTARI SPECIAL с 1 литър чиста вода.

Безопасност

Да се пази от деца. Да не се вдишва мъглата при нанасяне с пистолет. По време на нанасяне и съхнене помещението се проветрява. При контакт с очите или кожата се измива обилно с чиста вода. Не се изхвърля в канализацията. Изсъхналите остатъци се изхвърлят с битовите отпадъци.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 12 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.