Грунд за стени преди латекс

DIAMOND ASTARI

Акрилен грунд за силно попиващи основи, за вътре и вън

Концентрат: разрежда се с вода 1:2 до 1:4 | 1 л стига за 25 до 30 м² | Без летливи органични съединения | Стената продължава да диша

Приложение

Подготовка на силно попиващи основи (гипсови мазилки и шпакловки, гипсокартон, гипсови плоскости) преди нанасяне на декоративни бои или мазилки на водна полимерна основа. Използва се за вътрешни и външни стени, за да намали и изравни попиваемостта и да заздрави ронливите участъци.

Свойства

Специален екологичен грунд без летливи органични съединения, лесен за нанасяне. Прониква дълбоко в основата и не намалява паропропускливостта ѝ, така че стената диша.

Технически данни

Вид	хомогенна млечна течност
Плътност при 23 °C	1,01 до 1,10 г/см³
Сухо вещество (105 °C, 25 мин)	10 ± 2% тегловни
Среден разход	30 до 40 мл/м² концентрат на слой
Вид на филма	матов, равномерен
Привидно изсъхване при 23 °C и 65% влажност	2 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	12 часа
Препоръчителни слоеве	1 до 2 според порьозността на основата
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория „Импрегниращи грундове“, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът съдържа 0 г/л
Опаковки	1 л, 2 л, 5 л и 10 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Стари покрития с лошо сцепление: ронещите се части се премахват с четка или шлайфане, ремонтират се, изравняват се с шпакловка и се грундират с DIAMOND ASTARI.
- Бетон и нови мазилки се оставят поне 4 седмици да изсъхнат и узреят.
- Не се нанася върху лак, маслени и туткалени бои и синтетични материали.

Подготовка на продукта

DIAMOND ASTARI се нанася разреден: 1 част грунд с 2 до 4 части питейна вода според попиваемостта на основата. За площ 25 до 30 м² 1 литър грунд се разрежда с 2 до 4 литра чиста вода.

Нанасяне

Препоръчва се нанасяне с широка четка, с втриване в основата до пълното ѝ напояване. Валяк и пистолет не се препоръчват, защото не разкриват всички свойства на продукта. Нанася се при поне +5 °C. При 20 °C и 65% влажност грундът изсъхва привидно за 2 часа и напълно за 12 часа. Не се работи при пряко слънце, силен вятър, мъгла, влажност над 70% или опасност от дъжд и замръзване. Инструментите се измиват с топла вода и препарат веднага след работа.

Състав

Водна дисперсия на синтетична смола и добавки.

Безопасност

Да се пази от деца. При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода няколко минути. При неразположение да се потърси лекар. При поглъщане устата се изплаква, без да се предизвиква повръщане. Да се съхранява на сухо, в затворен съд. Съдържанието и опаковката се изхвърлят на места за събиране на отпадъци.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 12 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.