Фасаден грунд

DIAMOND EXTERIOR PRIMER

Акрилен грунд с дълбоко проникване, за вътре и вън

Прониква около 2 мм в основата | Отблъсква водата | Изравнява и намалява попиваемостта | Нисък мирис

Приложение

Специален непигментиран концентриран грунд на основата на акрилен хидрозол с отлична проникваща способност. Предназначен е за изравняване на здрави минерални основи, вътрешни и външни, които попиват силно или неравномерно: минерални мазилки, гипсокартон, непечени тухли, газобетон отвътре, видима варо-пясъчна тухлена зидария.

Свойства

Нисък мирис и висока проникваща способност в минералните основи (около 2 мм). Лесен е за нанасяне, има хидрофобно действие, не намалява паропропускливостта на основата, намалява значително и изравнява попиваемостта и заздравява ронливите участъци. Не се препоръчва за хоризонтални повърхности, по които се събира вода.

Технически данни

Вид	хомогенна млечна полупрозрачна течност
Плътност при 23 °C	1,00 до 1,05 г/см³
Сухо вещество (105 °C, 25 мин)	11 ± 2% тегловни
Среден разход	100 до 200 мл/м² на слой
Вид на филма	матов, равномерен
Привидно изсъхване при 23 °C и 65% влажност	2 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	12 часа
Препоръчителни слоеве	1 до 2 според порьозността на основата
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория A/з, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът в готов за употреба вид съдържа до 5 г/л
Опаковки	4 л и 10 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Стари покрития с лошо сцепление: ронещите се части се премахват с четка или шлайфане, ремонтират се, изравняват се с шпакловка и се грундират с DIAMOND EXTERIOR PRIMER.
- Бетон и нови мазилки се оставят поне 4 седмици да изсъхнат и узреят.
- Не се нанася върху лак, маслени и туткалени бои и синтетични материали.

Подготовка на продукта

DIAMOND EXTERIOR PRIMER се нанася в доставения вид (концентрат) до насищане на основата или се разрежда до 1:1 с питейна вода. Разреждане се прави при силно попиващи повърхности, където се препоръчват два слоя DIAMOND EXTERIOR PRIMER мокро върху мокро.

Нанасяне

Препоръчва се нанасяне с широка четка, с втриване в основата до пълното ѝ напояване. Валяк и пистолет не се препоръчват, защото не разкриват всички свойства на продукта. Нанася се при поне +5 °C. При 20 °C и 65% влажност грундът изсъхва привидно за 2 часа и напълно за 12 часа. Не се работи при пряко слънце, силен вятър, мъгла, влажност над 70% или опасност от дъжд и замръзване. Инструментите се измиват с топла вода и препарат веднага след работа.

Състав

Хомогенна полупрозрачна течност на основата на акрилен хидрозол и добавки.

Безопасност

Да се пази от деца. При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода няколко минути. При неразположение да се потърси лекар. При поглъщане устата се изплаква, без да се предизвиква повръщане. Да се съхранява на сухо, в затворен съд. Съдържанието и опаковката се изхвърлят на места за събиране на отпадъци.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 24 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.