Фасаден бял латекс

DIAMOND EXTERIOR

Миеща се боя за фасади, подходяща и за интериор

Устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния | Пропуска водни пари, не пропуска вода | 1 до 2 слоя | Тонира се в неограничен брой нюанси

Приложение

Защита и декорация на външни стени от минерални мазилки, бетон и нови декоративни мазилки, както и освежаване на вече боядисани повърхности. Препоръчва се и като висококачествена миеща се боя за интериор.

Свойства

Висококачествена екологична боя с ниски емисии, лесна за нанасяне. Образува бял матов филм с висока покривност, който се мие, устойчив е на атмосферни влияния и UV лъчи, пропуска водните пари и не пропуска водата.

Технически данни

Вид	хомогенна бяла полугъста течност
Плътност при 23 °C	1,60 ± 0,05 г/см³
Сухо вещество (120 °C, 50 мин)	65 ± 4% тегловни
Среден разход	120 мл/м² на слой
Вид на филма	матов, равномерен
Привидно изсъхване при 23 °C и 65% влажност	4 до 6 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	24 часа
Препоръчителни слоеве	1 до 2
Опаковки	2,5 л, 8,5 л и 15 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Нови варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки: след около 3 до 4 седмици съзряване се грундират с DIAMOND EXTERIOR PRIMER и след това се боядисват с DIAMOND EXTERIOR.
- Готова шпакловъчна паста: следите се шлайфат и боята се нанася без грунд.
- Нови декоративни мазилки на полимерна основа и бетон: DIAMOND EXTERIOR се нанася директно, без грунд.
- Стари минерални повърхности с матова боя на водна основа: изцветяванията се премахват с мокро търкане, а след изсъхване се нанася слой DIAMOND EXTERIOR PRIMER, разреден с 10% вода.
- Минерални покрития с лошо сцепление: ронещите се части се премахват с четка или шлайфане, повърхността се измива и след изсъхване се грундира с DIAMOND EXTERIOR PRIMER.
- Соли и изцветявания: оставят се да изсъхнат, изчеткват се и повърхността се подготвя според основата.
- Неравности, дупки и пукнатини се изравняват с разтвор или шпакловка, съвместими с основата, а след пълното им изсъхване повърхността се подготвя според основата.

- Внимание: при соли и изцветявания по стената не може да се даде срок за трайност на боята, защото солите пречат на сцеплението.

Нанасяне

Нанасят се 1 до 2 слоя, неразредени или разредени с до 10% чиста вода. Преди употреба боята се разбърква много добре. Нанася се с валяк, четка или пистолет при температура на основата и въздуха поне +5 °C. Не се работи при много висока температура и пряко слънце, силен вятър, мъгла, влажност над 80% или опасност от дъжд и замръзване. Боядисва се страната на фасадата, която не е на пряко слънце. Боята се пази от дъжд поне 24 часа след нанасяне. Не се препоръчват местни поправки върху вече боядисана повърхност, защото ще личат. Забранено е нанасяне мокро върху мокро за боядисване на един път. DIAMOND EXTERIOR не се препоръчва за хоризонтални повърхности, по които се задържа вода.

Съхнене

Вторият слой се нанася след поне 12 часа според температурата. По-ниската температура и по-високата влажност удължават съхненето.

Разход

Около 120 мл/м² на слой върху гладка основа, тоест 1 литър стига за 8 м² на един слой или за 4 м² на два слоя. При грапави повърхности разходът се увеличава.

Съвместимост

За да запази свойствата си, DIAMOND EXTERIOR не се смесва с други материали.

Почистване на инструментите

С вода, веднага след работа, при нужда с препарат. При почивки инструментите се държат в боята или във вода.

Тониране

Тонира се компютърно в неограничен брой нюанси.

Състав

Акрилна водна дисперсия, титанов диоксид, кварцово брашно, пълнители, добавки.

Безопасност

Да се пази от деца. При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода няколко минути; ако има контактни лещи, да се свалят. При неразположение да се потърси лекар. При поглъщане устата се изплаква, без да се предизвиква повръщане. Да се съхранява на сухо, в затворен съд. Съдържанието и опаковката се изхвърлят на места за събиране на отпадъци. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; може да предизвика алергична реакция.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 12 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.