Интериорен бял латекс

DIAMOND INTERIOR

Емулсионна боя за стени и тавани на закрито

Покрива отлично на 2 слоя | Много висока белота | Стената диша | Може да се нанася машинно

Приложение

Препоръчва се за боядисване на вътрешни повърхности от хартиени тапети, тапети от фибростъкло, мазилка, бетон, гипсокартон, варовикова зидария, тухли и декоративни мазилки, както и за освежаване на вече боядисани повърхности.

Свойства

Висококачествена, лесна за нанасяне и екологична (с ниски емисии) водна дисперсионна боя. Образува бял матов филм с висока покривност, който се мие и пропуска водните пари.

Технически данни

Качество по EN 13300	покривност клас 2 (при разход около 8 м²/л), устойчивост на мокро триене клас 3
Степен на гланц	мат
Сухо вещество	65 ± 4% тегловни, 43 ± 2% обемни
Плътност	1,60 ± 0,05 г/см³
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория „Матови покрития за вътрешни стени и тавани“, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът съдържа до 27 г/л
Цвят	бял
Вид на филма	матов, равномерен
Съхнене между слоевете при 20 °C	6 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	24 часа

Нанасяне

Равномерен наситено бял слой се получава с два слоя DIAMOND INTERIOR: първият след разреждане с 10% чиста вода, вторият неразреден или разреден с най-много 5% вода. При силно или неравномерно попиващи основи първо се нанася грунд DIAMOND ASTARI SPECIAL. Нанася се с валяк, четка или пистолет при температура поне +5 °C. За безвъздушен (airless) пистолет боята се разрежда предварително с 10% вода. Боята съхне за 4 до 6 часа при 20 °C и 65% относителна влажност, следващ слой може да се нанесе след 12 часа, а пълното изсъхване е 24 часа. Времената се променят според температурата и влажността. Инструментите се измиват с вода и препарат веднага след работа.

Разход

120 мл/м² на слой върху гладка основа, тоест 1 литър стига за 8 м² на един слой или за 4 м² на два слоя. При грапави повърхности разходът се увеличава.

Подготовка на основата

- Основата трябва да е здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.

- Циментови мазилки с нормална попиваемост се боядисват без подготовка. При мазилки с едри, ронливи и силно попиващи пори се нанася грунд DIAMOND ASTARI.
- Гипсови мазилки се шлайфат до гладко, обезпрашават се и се грундират, например с DIAMOND ASTARI SPECIAL.
- Готови шпакловъчни смеси: следите от шпаклата се шлайфат, повърхността се обезпрашава и се боядисва без грунд.
- Гипсокартон: следите от шпаклата се шлайфат. Дали е нужен грунд, зависи от вида на фугиращата смес, шпакловката и качеството на плоскостите.
- Бетон: изцветяванията се почистват с обезмасляващ препарат, а прашните и песъчливи участъци се изчеткват.
- Варовикова и тухлена зидария се боядисва без подготовка.
- Стари здрави бои на водна основа или на синтетични смоли: матовите и слабо попиващи се боядисват направо, а върху гланцовите се нанася слой DIAMOND ASTARI SPECIAL за сцепление.
- Стари ронещи се бои се премахват с четка или шлайфане и повърхността се обезпрашава.
- Тапети от фибростъкло, релефни или печатни хартиени тапети без боя и лак се боядисват без подготовка.
- Мухъл се отстранява с миене и четкане, повърхността се изплаква обилно и се оставя да изсъхне напълно. Препоръчва се да се открие и премахне причината за мухъла, а преди боядисване повърхността да се обработи с разтвор против мухъл.
- Малки неравности, дупки и пукнатини се изравняват с подходяща шпакловка след подготовката по-горе и според вида ѝ се грундират.

Тониране

За оцветяване и тониране се препоръчват пигментите DIAMOND, с които се получава неограничен брой нюанси.

Състав

Водна акрилна дисперсия, титанов диоксид, силикати, пълнители, добавки.

Безопасност

Да се пази от деца. Да не се вдишва мъглата при нанасяне с пистолет. По време на нанасяне и съхнене помещението се проветрява. При контакт с очите или кожата се измива обилно с чиста вода. Не се изхвърля в канализацията. Изсъхналите остатъци се изхвърлят с битовите отпадъци.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, при температура от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Годност 12 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.