Бял грунд за изравняване под латекс

DIAMOND WHITE PRIMER INTERIOR

Грунд-боя под миещи се интериорни бои

Изравнява шпакловани фуги и ремонтирани участъци | Изравнява попиваемостта и гланца | Тонира се в цвета на боята | Вариант за пистолет

Приложение

Покриване на нови вътрешни повърхности (гипсокартон, циментова мазилка, гипсова мазилка, бетон) и освежаване на повърхности, покрити преди с тапети или с бои на водна основа. Нанася се преди бели или цветни декоративни бои на водна основа, силикатни или латексови бои.

Свойства

Висококачествена грунд-боя на основата на синтетична водна дисперсия, титанов диоксид, пълнители и добавки, екологична, без летливи органични съединения. Лесна е за нанасяне и образува бял матов филм със специално сцепление с основата и висока покривност, който пропуска водните пари. Препоръчва се като изравняващ грунд, който премахва разликата между шпакловани фуги и останалата част от гипсокартона или между ремонтирани и неремонтирани участъци. Изравнява попиваемостта на основата и гланца на цветните бои и заздравява ронливите участъци. Предлага се бяла или тонирана в нюанс, близък до декоративната боя, ръчно с пигменти или компютърно по системата DIAMOND COLOR SYSTEM.

Технически данни

Вариант	за пистолет (висок вискозитет, контролирана финост на частиците)
Вид	полугъста хомогенна течност
Плътност при 23 °C	1,50 ± 0,2 г/см³
Вискозитет по Брукфийлд, 1 об/мин	30 000 до 60 000 cPs
Привидно изсъхване при 23 °C	4 до 6 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	24 часа
Препоръчителни слоеве	1
Среден разход	100 до 200 мл/м² на слой върху гладка основа
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория A/з, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът съдържа до 15 г/л
Опаковка	15 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Нови повърхности се почистват и обезпрашават и при нужда се грундират с DIAMOND ASTARI, разреден до 1:4 с вода според попиваемостта.
- Стари боядисани повърхности със слабо прилепнали или дефектни участъци, лющене и пукнатини се ремонтират и шпакловат, оставят се да изсъхнат и се грундират като нови.
- При ремонтирани участъци и гипсокартон с шпакловани фуги се препоръчва DIAMOND WHITE PRIMER, който изравнява попиваемостта и гланца на боята.
- Не се нанася върху лак, маслени, туткалени и варови бои и синтетични материали.

- Внимание: при соли и изцветявания по стената не може да се даде срок за трайност на боята, защото солите пречат на сцеплението.

Подготовка на продукта

DIAMOND WHITE PRIMER се нанася неразреден или разреден с 10 до 50% вода според порьозността на основата. Преди употреба се разбърква много добре.

Нанасяне

С валяк, четка или пистолет, на един слой, при температура на основата и въздуха от +5 до +30 °C, влажност на основата до 12% и влажност на въздуха до 70%. Инструментите се измиват с топла вода и препарат веднага след работа.

Тониране

Тонира се ръчно с пигменти или компютърно по системата DIAMOND COLOR SYSTEM.

Състав

Водна дисперсия на синтетични полимери, титанов диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.

Безопасност

Да се пази от деца. При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода няколко минути. При неразположение да се потърси лекар. При поглъщане устата се изплаква, без да се предизвиква повръщане. Да се съхранява на сухо, в затворен съд. Съдържанието и опаковката се изхвърлят на места за събиране на отпадъци.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 24 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.